

MARRAKECH KALKFÄRG | PURE & ORIGINAL ARBETSBEKRIVNING

Marrakech kalkfärg är färdig att användas och är utvecklad enligt DIN 55945. Marrakech är avsedd att användas inomhus och är sammansatt av ren kalk och med naturliga pigment. Marrakech består av 100% mineraler och är miljövänlig.

Utseende

Väldigt dämpad, pudrig med färgnyanser. Utseendet är beroende av hur färgen appliceras.

Färger

Enligt Pure & Original färgkarta. Karaktäristiskt för kalkfärg är att färgen varierar beroende på underlagets sug-effekt och vilket sätt färgen appliceras på. Gör därför alltid en provmålning för att erhålla önskad färg och effekt. Observera dock att för tjocka eller oregelbundna lager färg kan orsaka vit flammighet (kalken tränger igenom) speciellt på mörka kulörer.

Applicering på puts och betong

Marrakech målas på kalkputs, cementputs, gipsskivor eller andra mineralunderlag. Underlaget måste vara lämpligt för kalkfärg (absorberande och inte vattenresistent). Ytor som är starkt absorberande (utan lagningar och bättringar) måste först bstrykas med Pure & Original Wallprimer.

I händelse av oregelbunden absorbering, måste väggprimern strykas på först. Underlag som innehåller olja och icke-mineraler, som t.ex. latex och syntetisk färg, måste först strykas med Pure & Original Wallprimer. Rör om väl innan användning. Kräver ytan mer än en färgburk blanda ihop burkarna innan, för att undvika nyansskillnader.

Applicera Marrakech med en roller eller pensel. Måla en hel yta i ett svep. Stryk helst två lager. Efter att ytan har torkat strykes andra lagret. Efter ett dygn kan man polera ytan med en stålspackel. Resultatet blir en något glansigare yta och en djupare effekt uppnås.

Kök

Kalkfärg är begränsat avtorkbart och väldigt poröst. Därmed absorberar det lätt vatten och fett. Vatten eller hög fuktighet kan lämna spår av vatten. För att undvika detta kan färgen förseglas med Dead Flat Eco Sealer. Efter torkning tål ytan att torkas.

Karaktäristiskt för kalkfärg

Färg på kalkmålad yta kan blekna beroende på temperatur, underlag och fuktighetsgrad. Detta är typiskt för kalkfärg. För att undvika detta bör fler lager kalkfärg strykas på och sedan jämnas ut. Kalkfärg kan i ett skede genomgå vittring, beroende på underlagets karaktär. Beroende på vilket målningssubjektet är kan vädertryck och skadliga ämnen från atmosfären orsaka vittring. Även detta är karaktäristiskt för det naturliga materialet som kalkfärg är. Detta minskar efter andra strykningen. Kalkfärg kan inte retuscheras. Det orsakar en kulöravvikelse på grund av det snabba fuktupptaget i väggen och kalkens utseende.

Hållbarhet

Förvaras i originalförpackning på en torr, frostfri plats 6-12 månader. Kan inte blandas med andra färger.

Vänd →



Karaktäristiskt för produkten

- färdig att använda
- inget syntetisk förtjockningsmedel
- bakterie och mögelresistent
- skuggeffekt
- inte brandfarlig
- 100 % återvinningsbar
- fuktgenomtränglig

Förutsättningar vid applicering

- Temperatur: >5°C, <35°C (luft, underlag och material).
- Relativ fuktighet: 85 % max. Undvik frost.
- Använd vid temperaturer mellan 5°C och 35°C.

Fakta för vit färg vid 20° C

- Densitet: +/- 1,4g/cm³
- Verkningsgrad: 4-6 m² per liter
- Torktid: dammfri: 2-3 timmar
- Övermålningsbar: efter minst 8 tim
- pH : +/- 13



Pure & Original
THE CHARM OF NATURAL COLOURS



FORTS. ARBETSBESKRIVNING

Rengöring

Tvätta bort fläckar och spilld Pure & Original Marrakech omedelbart med tvål och vatten.

Tekniska råd

Alla förekommande ytor kan inte nämnas i denna informationstext. Inte heller behandlingsråd för samtliga av dessa. Därför rekommenderar vi er att be er leverantör om råd vid speciella situationer.

De tekniska råden i detta informationsblad baseras på den senaste tekniken inom måleri. Pålitlighet för generell giltighet av dessa råd avvisas, eftersom vi inte kan påverka de tillämpnings- och arbetsmetoder som används, och betydande skillnader i ytans typ behöver tillvägagångssättet kontinuerligt justeras i enlighet med en kompetent användares insikt.

För mer information besök the Pure & Original site. www.pure-original.com

